Gips syntetyczny, gips poreakcyjny, gips FGD - spełniający wymagania normy zakładowej – GIPS SYNTETYCZNY

Produkcja roczna ok. 47000Mg.

Zastosowanie:
surowiec do produkcji:
- niemetalicznych produktów budowlanych,
- gotowych materiałów budowlanych,
- środków wiążących,
- nawozów,
- wypełniaczy,
- dodatków żywnościowych, papieru, środków użyźniających, farb i klejów, chemikaliów,
- substancji farmaceutycznych,
- materiałów medycznych,
- środków regulujących pH,
- regulatorów procesów innych niż procesy polimeryzacji czy wulkanizacji,
- środków pochłaniających gazy i ciecze

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wilgoć	% wag.	≤10	Norma Zakładowa – Gips syntetyczny
pH	-	5,0 do 8,0	
Uziarnienie (cząstki >40µm)	% wag.	> 30 (analiza w wodzie)	
Węglany ($CaCO_3$ + $MgCO_3$)	% wag.	≤ 1,5	
Siarczyny $CaSO_4$ x ½ H_2O	% wag.	≤ 0,25	
Chlorki Cl^-	ppm	≤ 100	
Czystość ($CaSO_4$ x 2 H_2O)	% wag.	> 95	
Kolor (stopień bieli) dla aparatu X-Rite	%	> 75	

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania Gips syntetyczny:
- DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- Karta Informacyjna Substancji